

**CLEARLAN S.L.**

C.I.F. B-92683903  
C/Caudal, 71  
29006 MÁLAGA  
Teléfono: 952-054396  
info@quimilan.com

**FICHA TÉCNICA**

## UNILAN

**Descripción:** PUENTE DE UNION A BASE DE RESINA EPOXILICA  
Uso exclusivo usuario profesional.

**Características:** Imprimación que se utiliza como puente de unión para hormigones, morteros, yesos y escayolas sobre soportes de hormigón, morteros (incluso impermeables), ladrillo piedra natural o artificial, fibrocemento y, en general, todos aquellos soportes que no tengan porosidad nula.  
Las superficies a tratar deberán estar secas o húmedas pero no encharcadas, limpias, sanas, exentas de grasas, aceites, restos de desencofrante y partículas mal adheridas o sueltas. La limpieza debe hacerse por medios mecánicos

**Modo de Empleo:** Homogeneizar antes de su empleo. Aplicación mediante brocha, rodillo de pelo duro o con ayuda de una pistola adecuada. En todos los casos se debe crear una película continua sobre la superficie. La proporción de aplicación será de 150 g/m<sup>2</sup> aplicando una sola mano. Deben transcurrir al menos 30 minutos y como máximo 48 horas para aplicar mortero o yeso (a 23 °C). Este producto no se usa diluido

**Propiedades:**

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor:	No Determinado
pH:	3,5 - 5 al 100 %
Densidad	0,98 - 1,02
Punto de Inflamación:	No Inflamable
Explosividad:	No relevante

**Otros Datos:** No Relevante

**Envases:** 1, 5, 10 y 25 Litros

**Toxicología:** Consultar ficha de Seguridad

*Los datos contenidos en esta ficha constituyen una descripción general de producto y pretenden informar al usuario acerca de sus cualidades respecto a los usos que se destina y la posible adaptación a sus necesidades y uso particular. No constituyen una especificación ni garantía de eficacia o seguridad del producto. CLEARLAN no será responsable del mal uso del producto ni garantiza, implícita o explícitamente los resultados obtenidos si no es usado de acuerdo con las directrices o prácticas en materia de seguridad.*